

MEMBRAPOL PU BOND 2K

ADESIVO/COLLANTE BICOMPONENTE A BASE DI RESINE POLIURETANICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

MEMBRAPOL PU BOND 2K è un adesivo poliuretanico bicomponente, esente da solventi o acqua, specificamente formulato per la posa di pavimentazioni in gomma stirene-butadiene (SBR) anche in ambienti esterni. Grazie alla sua elevata elasticità risulta particolarmente indicato per il fissaggio di mattonelle gommate oltre che di pavimentazioni sportive, anche in erba sintetica, su comuni materiali come tessuto non tessuto, asfalto, cemento e piastrelle.

La sua speciale formulazione priva di solventi e acqua lo rendono idoneo anche come adesivo per materiali legnosi come parquet e per materiali edili più comuni come ceramiche e gres porcellanato.

CAMPI DI IMPIEGO

- Adesivo per il fissaggio di mattonelle in gomma stirene-butadiene (SBR)
- Adesivo per la posa di pavimentazioni sportive anche in erba sintetica
- Collante per la stabilizzazione laterale di mattonelle gommate
- Strato adesivo per l'ancoraggio di pavimentazioni soggette ad elevato stress meccanico quali: parchi gioco, asili, maneggi e box

VANTAGGI

- Privo di solventi o acqua
- Ottima resistenza all'umidità
- Resistente alla proliferazione di muffe e batteri
- Impermeabilizzazione e incollaggio anche in ambienti esterni
- Idoneo per l'applicazione diretta anche su piastrelle ceramiche
- Compensa eventuali tensioni fra elementi incollati e substrato
- Rapido indurimento
- Elevata elasticità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Eccellente adesione
- Ottima resistenza all'invecchiamento

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colore: beige

Imballi: Fusti da 4,5 + 0,5 kg

Consumi: **MEMBRAPOL PU BOND 2K** si applica mediante spatola dentata con un consumo di circa 0,8 – 1,4 kg/mq a seconda della planarità del supporto e del tipo di retro del pavimento. Porosità della superficie, umidità, temperatura, il metodo di applicazione possono variare i consumi e i tempi di asciugatura indicati.

Immagazzinaggio: **MEMBRAPOL PU BOND 2K** è utilizzabile entro 12 mesi dalla data di confezionamento. Proteggere il materiale da umidità, gelo e luce del sole diretta. Temperatura di deposito: da +10°C a +30°C. I prodotti devono rimanere nei contenitori originali, non aperti.

MEMBRAPOL PU BOND 2K

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il supporto da trattare deve essere asciutto, pulito, esente da grassi, oli, vernici ed altre sostanze in grado di impedire la corretta adesione di **MEMBRAPOL PU BOND 2K**. Si consiglia di carteggiare il pavimento per rimuovere il latte di cemento che si forma in superficie. I supporti cementizi vecchi devono essere adeguatamente preparati con interventi di pulitura prima di essere trattati con il **MEMBRAPOL PU BOND 2K**. Il sottofondo cementizio deve essere sano e compatto e deve avere buone resistenze meccaniche, in caso di dubbi eseguire prove di verifiche. Pavimenti esistenti in ceramica, marmo, devono essere puliti e sgrassati accuratamente con un pulitore o abradere meccanicamente prima di procedere con applicazione.

Preparazione e applicazione del prodotto

Procedere alla preparazione del prodotto versando il componente B nel componente A, rispettando rigorosamente il rapporto di miscelazione e mescolando accuratamente; agitare per circa 2 minuti con un mixer elettrico a bassa velocità per evitare il surriscaldamento (trapano a 250/300 giri al minuto).

Applicare il prodotto tramite spatola dentata n° 3-5 per tutta la lunghezza.

Procedere con la posa del materiale da incollare quando lo strato di adesivo è ancora fresco e far aderire accuratamente il rivestimento al fine di assicurare un buon trasferimento dell'adesivo sul retro. Attendere pochi minuti dopo la posa e procedere con l'appesantimento delle parti deformate (sacchetti di sabbia o altro materiale pesante), i giunti e le testate fino ad indurimento del prodotto. Porre particolare cura soprattutto in presenza di forti sbalzi termici e alte temperature per pose all'esterno. Le pavimentazioni incollate risultano pedonabili dopo circa 24 ore.

Si consiglia di pulire gli attrezzi da lavoro con MEMBRAPOL DILUENTE PU subito dopo il loro uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del prodotto	adesivo poliuretanico
Colore	beige
Rapporto di miscelazione Parti in peso Comp A Parti in peso Comp B	100 11
Indurimento finale	24 ore
Pot-life 23°C	1 ora
Resa	0,80 - 1,40 kg/mq
Temperatura di applicazione	da +10 a +25°C

I dati tecnici riportati nella tabella delle CARATTERISTICHE TECNICHE si basano su test di laboratorio. I dati effettivi possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

MEMBRAPOL PU BOND 2K

MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Durante preparazione e applicazione di **MEMBRAPOL PU BOND 2k** si raccomanda di usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda inoltre di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DEL PRODOTTO, SI RACCOMANDA DI CONSULTARE L'ULTIMA VERSIONE DELLA SCHEDA DATI SICUREZZA.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZE

I nostri consigli tecnici (verbali, scritti), o le nostre prove sono dettati dalla buona fede ma non rappresentano una garanzia. I prodotti da noi forniti non vengono seguiti durante la fase di applicazione, e non potendo essere a conoscenza neanche dei processi intenzionali o i modi di utilizzo e lavorazione degli stessi, non possiamo rilasciare garanzie. Diversamente, è nostra responsabilità un possibile difetto della produzione del materiale (qualora, appunto sia stabilita la completa responsabilità del danno a causa di un difetto di produzione e non da parte di terzi) In caso di dubbio sulla causa del danno è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra priorità è offrire prodotti di qualità costante come specificato nelle nostre *condizioni generali di vendita e consegna*.